WRAP TITE

Product Data Sheet

UHP Machine Film

SHIELD WRAP™

Effective 06/2018

Item ID Numbers:

HPMF2039A-WT, HPMF2043A-WT, HPMF2043C-WT , HPMF2047A-WT

Nominal Values: (+/-15%)

Film Properties	ASTM Test Method	39 Gauge	43 Gauge	47 Gauge
Tensile @ Break MD (psi)	D-882	6325	6400	6500
Tensile @ Break TD (psi)	D-882	4250	4480	4625
Tensile @ Yield MD (psi)	D-882	1440	1465	1475
Tensile @ Yield TD (psi)	D-882	1250	1265	1270
Elongation MD (%)	D-882	640	655	660
Elongation TD (%)	D-882	710	723	730
Elmendorf Tear MD (g/mil)	D-1922	317	327	335
Elmendorf Tear TD (g/mil)	D-1922	615	620	620

Wrap Tite, Inc.
6200 Cochran Rd.
Solon, Ohio 44139
Toll Free: 888-WRAP TITE (972-7848)
Fax : 440-349-5432
www.wraptite.com – info@wraptite.com

NOTE: MD = Machine Direction TD = Transverse Direction
UHP = Ultra High Performance